

IMPRESSION PHOSPHATANTE

Le primaire-finition pour métaux par excellence

2 en 1 : protège et décore



Primaire-finition mono-composant satiné, à séchage rapide, l'impression phosphatante est un concentré de technologie réunissant en un seul produit tout le savoir-faire du laboratoire Haghebaert & Frémaux :



1 . Pouvoir anticorrosion exceptionnel

Teneur très élevée en phosphate de zinc (23%), pigment inhibiteur de corrosion

2 . Primaire & finition

A base de résine alkyde-phénolique modifiée exclusive issue de notre propre usine de synthèse organique, l'impression phosphatante est une formulation unique, conférant les propriétés d'**étanchéité** et de **résistance aux intempéries pour une finition satinée parfaite.**

3 . Multi-supports

Acier, galvanisé préparé, aluminium, zinc, fonte, tôles prélaquées, etc*.

4 . Résistance à la température

jusque 200°C en continu



Simple & ultra-rapide



• Adhérence exceptionnelle : application directe sur acier

• Produit mono-composant : facile et rapide à mettre en oeuvre

• Séchage ultra-rapide : 15 minutes

• Recouvrable après seulement 30 minutes

Un système de protection complet en 1 jour : temps d'arrêt des installations réduit.

Un choix de teintes illimité grâce au système à teinter HF COLOR®.

Disponible en différents aspects métallisé, micacé, etc.


Existe aussi en phase aqueuse

Domaines d'application :

Métallerie de bâtiment, chaudronnerie, serrurerie, mécano-soudure industrielle, machines, moteurs, pompes, etc.

Parmi nos références:

Caterpillar, Konecranes, Eurotunnel, Elia, etc.

Informations techniques	
Aspect	Satin
Teintes	Toutes
Dilution	<input checked="" type="checkbox"/> D60554 ou D40045
Densité	1.37
Rendement	7m ² /KG - 10m ² /L
Condts	Nuage, gris acier, ivoire, ocre jaune, brun rouge, vert, noir, blanc : 1KG - 5KG - 25KG Autres teintes : 1L - 5L - 20L
	 Aérosol de 400 ml Gris acier, gris anthracite, vert mousse, blanc, noir
Fiche technique	6000001

* La préparation de surface et les conditions d'application doivent respecter les prescriptions indiquées dans la fiche technique du produit, disponible sur demande, et doivent être conformes au DTU 59.1.



17 rue des époux Labrousse - BP 147
59653 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél: 00 33 (0)3 20 43 99 79
Fax: 00 33 (0)3 20 43 99 72

3 rue Jean Rostand
76140 LE PETIT QUEVILLY
Tél: 00 33 (0)2 35 73 17 92
Fax: 00 33 (0)2 35 73 24 79

1 rue du Marché Commun
44300 NANTES
Tél: 00 33 (0)2 40 49 61 08
Fax: 00 33 (0)2 40 49 40 12

5 rue d'Altkirch
67100 STRASBOURG
Tél: 00 33 (0)3 88 34 05 47
Fax: 00 33 (0)3 88 44 12 00

www.haghebaert-fremaux.com

Ce document de communication ne remplace pas les fiches techniques qui doivent être consultées pour les conditions d'emploi.